

Flexibilní měděná trubka

cuprotherm CTX

- vyjímečně pružná
- snadno se montuje
- lehká
- možnost použití tvarovek různých dodavatelů



využití:

- podlahové / plošné vytápění-chlazení
- teplá a studená pitná voda
- zemní kolektory (voda/glykol)
- připojování otopných těles
- zařízení pro využívání dešťové vody
- aktivace betonového jádra

spojování - lisováním, čelisti kontura TH & běžně dostupnými tvarovkami



cuprotherm CTX®

- flexibilní měděná trubka z ryzí mědi Cu-DHP, měkká (R220 podle normy EN 1057)
- pevně přilnavý plášť z PE-RT, barva bílá, podobná RAL 9010 (čistě bílá)
- požární vlastnosti podle normy EN 13501-1, třída E

Technická data

Rozměr mm	Číslo artiklu	Vnější průměr pláště mm	Tloušťka pláště mm	Tloušťka stěny trubky mm	Pevnost podle DIN EN 1057	Připustný provozní tlak * bar	Celková hmotnost kg/m	Obsah vody l/m	Dodávaná délka svítku m
14 x 2	424514200	14	1,70	0,30	R220	33	0,147	0,079	100
16 x 2	424516200	16	1,65	0,35	R220	32	0,190	0,113	100
18 x 2	424518200	18	1,65	0,35	R220	28	0,215	0,154	100
20 x 2	424520200	20	1,50	0,50	R220	34	0,310	0,201	50
26 x 3	424526200	26	2,50	0,50	R220	28	0,451	0,314	50

* vy počteno se 3,5násobnou bezpečností na základě měkkých měděných trubek s Rm 200 N/mm² při provozní teplotě 100 °C

Směrné hodnoty pro montáž

Rozměr	(mm)	14x2	16x2	18x2	20x2	26x3
Poloměr ohybu při ohýbání ohýbačkou	(mm)	50	55	72	80	88
Poloměr ohybu při manuálním ohýbání	(mm)	70	80	110	140	180
Vzdálenost úchytů horizontálně	(m)	1,2	1,2	1,3	1,3	1,7
Vzdálenost úchytů vertikálně	(m)	1,6	1,6	1,7	1,7	2,2

cuprotherm CTX

WBP **WIELAND**
BUNTMETALL

Farní 866/11
160 00 Praha 6
tel.: +420 242 486 847
e-mail: landova@wbp.cz
www.buntmetall.at